

PRÉSENTATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

Nom du produit :	ACRIL-FIX LATEX
Utilisations :	Résine d'imprégnation et additif pour mortier
Coordonnées de l'entreprise :	FIXER PAVIMENTOS TECNICOS, S.L. P.I. "LA MUNTANYA" Parcelas 44 y 45 46 293 BENEIXIDA (VALENCE) ESPAGNE +34 962 97 66 30 administracion@fixer.es
En cas d'urgence :	Institut national de toxicologie (Espagne) : +34 915 62 04 20

Description du produit

ACRIL-FIX LATEX est un liquide blanchâtre composé de copolymères acryliques en phase aqueuse destiné à l'imprégnation de surfaces horizontales en béton et mortier avant la pose de mortier et de coulis, et utilisé comme additif dans les mortiers dans le but d'améliorer leur ouvrabilité et l'imperméabilisation.

Utilisations

- Agent de liaison entre les sols en béton et les revêtements en mortiers synthétiques de type coulis.
- Réparation de sols usés qui requièrent une nouvelle couche de compression.
- Amélioration des caractéristiques du mortier : adhérence, résistance à la flexion, à l'abrasion, plasticité, imperméabilité, etc.

Caractéristiques

- Aspect : liquide laiteux.
- Densité à 25 °C : 1,15 kg/l.
- Produit non inflammable.
- Applicable sur des supports humides.
- Produit prêt à l'usage. Facile à appliquer.
- Séchage rapide.

Mode d'emploi**A) Imprégnation**

La surface à traiter doit être propre, sèche, exempte de poussières et de taches de graisse. Appliquer le produit à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un pistolet ou de tout autre outil de peinture.

Avant que le produit ne sèche (environ 30 minutes), appliquer le coulis, le mortier ou le béton.

Pour obtenir une surface plus rugueuse, saupoudrer du sable siliceux sur le produit fraîchement appliqué. Si nécessaire, il est également possible d'y ajouter jusqu'à 10 % d'eau pour faciliter la pose.

Dosage : environ 200 à 250 g/m², selon la porosité de la surface.

B) Préparation de mortier

ACRIL-FIX LATEX doit être dilué avec de l'eau de gâchage à raison d'une part de résine pour quatre parts d'eau environ. Le reste du processus de préparation du mortier se déroule de manière habituelle.

Conditionnement

ACRIL-FIX LATEX est fourni en pots de 20 kg.

Conditions de stockage

Les emballages doivent être stockés dans des lieux à l'abri des intempéries, du gel et des fortes expositions au soleil.

Conservation : 1 an dans l'emballage d'origine, bien fermé et en parfait état.

MENTIONS LÉGALES

Ces informations et, surtout, les conseils relatifs à la pose du produit et à son utilisation finale sont basés sur l'expérience et les connaissances de Fixer sur l'application et la manipulation du produit dans le cadre des limites décrites dans la fiche technique la plus récente. Des variations de température et d'humidité, ou des conditions de la surface à couvrir peuvent entraîner des changements des données indiquées dans cette fiche technique : l'information contenue dans ce document ou dans toute autre recommandation écrite, ainsi que les conseils donnés, ne constituent en aucun cas une garantie ou une obligation, autres que celles d'une possible relation juridique. Les clients et les utilisateurs doivent prendre connaissance et utiliser la version la plus récente de la fiche technique du produit qui peut être envoyée à toute personne en faisant la demande.